



## Wąż teflonowy i antystatyczny gruba ścianka, w podwójnym oplocie stalowym AISI 304, SMOOTHBORE HWDB

Wąż wykonany jest z gładkiej, bezszwowej tuby z PTFE. Teflonowa tuba węża ekstrudowana jest w ściśle określonych i kontrolowanych warunkach, co zapewnia jej najwyższą jakość, minimalną porowatość i maksymalną możliwą do uzyskania dla węża gładkiego z PTFE giętkość i elastyczność. Wersja grubościenna HW zalecana jest do cięższych warunków pracy, gazów (do 100 bar) oraz do zastosowań w których występują cykliczne zmiany temperatury pracy. Oplot wykonany jest z wyżarzonego drutu ze stali nierdzewnej AISI 304 o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie 1700 N/mm<sup>2</sup>, o ściśle kontrolowanym kącie ułożenia i napięciu wiązek drutu oplotu, co skutkuje minimalnymi zmianami długości węża pod wysokim ciśnieniem. Ze względu na unikalne właściwości PTFE (duży zakres temperatur pracy, odporność na większość substancji i związków chemicznych, znikoma przyczepność powierzchniowa) wąż SMOOTHBORE doskonale nadaje się do przesyłu substancji chemicznych, spożywczych, paliw, olejów, farb, rozpuszczalników, klejów, barwników, detergentów, pary wodnej itp. - jak również do klasycznych instalacji wysokociśnieniowych oleju hydraulicznego. W przypadku gdy zidentyfikowane jest zagrożenie elektrycznością statyczną (niebezpieczeństwo powstania i gromadzenia się ładunków elektrycznych), należy stosować wężę SMOOTHBORE wykonane z teflonu antystatycznego - wersja antystatyczna AS. Antystatyczny teflon wersji AS jest czarny (zawiera odpowiednio rozproszony w PTFE węgiel) i posiada oporność  $R < 108 \Omega$  (zgodnie z normą ISO 8031 annex A). Zapewnia to odprowadzenie i rozproszenie (dysypację) ładunków elektrycznych. Współczynnik bezpieczeństwa 3:1, jeżeli wymagany jest współczynnik 4:1 (np. wg EN 16643) należy pomnożyć wartości przez 0,75. Przy temperaturze pracy powyżej +130°C maksymalne ciśnienie robocze podane w parametrach należy obniżyć o 0,75% na każdy 1°C powyżej tej temperatury. Przykładowo przy temperaturze 170°C maksymalne ciśnienie robocze dla węża AF-HWDB-10 wynosi: 240 bar - (170°C-130°C) x 0,75 = 240 bar - 30% = 168 bar. Podana w Danych technicznych wartość "Grubość ścianki [mm]" - dotyczy warstwy z PTFE. Materiał węża: gładki PTFE (teflon). Wzmocnienie: podwójny oplot ze stali AISI 304. Ciśnienie robocze: od 40 bar do 350 bar - w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -70°C do +260°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wąż SMOOTHBORE HWDB 1/8"</b> Indeks: AF-HWDB-03	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 32,79 zł (40,33 zł) +30m 28,93 zł (35,58 zł)
<b>Wąż SMOOTHBORE HWDB 3/16"</b> Indeks: AF-HWDB-05	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 45,98 zł (56,56 zł) +30m 40,57 zł (49,90 zł)
<b>Wąż SMOOTHBORE HWDB 1/4"</b> Indeks: AF-HWDB-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 10,01 zł (12,31 zł)
<b>Wąż SMOOTHBORE HWDB 5/16"</b> Indeks: AF-HWDB-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 66,82 zł (82,19 zł) +30m 58,96 zł (72,52 zł)
<b>Wąż SMOOTHBORE HWDB 3/8"</b> Indeks: AF-HWDB-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 59,06 zł (72,64 zł)
<b>Wąż SMOOTHBORE HWDB 1/2"</b> Indeks: AF-HWDB-13	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 115,80 zł (142,43 zł) +30m 102,18 zł (125,68 zł)
<b>Wąż SMOOTHBORE HWDB 5/8"</b> Indeks: AF-HWDB-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 199,27 zł (245,10 zł) +30m 175,83 zł (216,27 zł)
<b>Wąż SMOOTHBORE HWDB 3/4"</b> Indeks: AF-HWDB-19	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 199,27 zł (245,10 zł) +20m 175,83 zł (216,27 zł)

<b>Wąż SMOOTHBORE HWDB 1"</b> Indeks: AF-HWDB-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 273,91 zł (336,91 zł) +20m 241,68 zł (297,27 zł)
<b>Wąż SMOOTHBORE HWDB 1.1/4"</b> Indeks: AF-HWDB-32	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 382,46 zł (470,43 zł) +20m 337,47 zł (415,09 zł)
<b>Wąż SMOOTHBORE HWDB 1.1/2"</b> Indeks: AF-HWDB-38	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 537,28 zł (660,85 zł) +20m 474,07 zł (583,11 zł)
<b>Wąż SMOOTHBORE HWDB 2"</b> Indeks: AF-HWDB-51	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 764,58 zł (940,43 zł) +20m 674,63 zł (829,79 zł)