

## Wąż teflonowy i antystatyczny w pojedynczym oplotcie stalowym AISI 304, SMOOTHBORE SWSB



Wąż wykonany jest z gładkiej, bezzwowej tuby z PTFE. Teflonowa tuba węża ekstrudowana jest w ściśle określonych i kontrolowanych warunkach, co zapewnia jej najwyższą jakość, minimalną porowatość i maksymalną możliwą do uzyskania dla węża gładkiego z PTFE giętkość i elastyczność. Oplot wykonany jest z wyżarzonego drutu ze stali nierdzewnej AISI 304 o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie 1700 N/mm<sup>2</sup>, o ściśle kontrolowanym kącie ułożenia i napięciu wiązek drutu oplotu, co skutkuje minimalnymi zmianami długości węża pod wysokim ciśnieniem. Ze względu na unikalne właściwości PTFE (duży zakres temperatur pracy, odporność na większość substancji i związków chemicznych, znikoma przyczepność powierzchniowa) wąż SMOOTHBORE doskonale nadaje się do przesyłu substancji chemicznych, spożywczych, paliw, olejów, farb, rozpuszczalników, klejów, barwników, detergentów, pary wodnej itp. - jak również do klasycznych instalacji wysokociśnieniowych oleju hydraulicznego. W przypadku gdy zidentyfikowane jest zagrożenie elektrycznością statyczną (niebezpieczeństwo powstania i gromadzenia się ładunków elektrycznych), należy stosować wężę SMOOTHBORE wykonane z teflonu antystatycznego - wersja antystatyczna AS. Antystatyczny teflon wersji AS jest czarny (zawiera odpowiednio rozproszony w PTFE węgiel) i posiada oporność  $R < 108 \Omega$  (zgodnie z normą ISO 8031 annex A). Zapewnia to odprowadzenie i rozproszenie (dysypację) ładunków elektrycznych. Współczynnik bezpieczeństwa 3:1, jeżeli wymagany jest współczynnik 4:1 (np. wg EN 16643) należy pomnożyć wartości przez 0,75. Przy temperaturze pracy powyżej +130°C maksymalne ciśnienie robocze podane w parametrach należy obniżyć o 0,75% na każdy 1°C powyżej tej temperatury. Przykładowo przy temperaturze 170°C maksymalne ciśnienie robocze dla węża AF-SWSB-06 wynosi: 240 bar - (170°C-130°C) x 0,75 = 240 bar - 30% = 168 bar. Podana w Danych technicznych wartość "Grubość ścianki [mm]" - dotyczy warstwy z PTFE. Materiał węża: gładki PTFE (teflon). Wzmocnienie: pojedynczy oplot ze stali AISI 304. Ciśnienie robocze: od 55 bar do 240 bar - w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -70°C do +260°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wąż SMOOTHBORE SWSB 1/4" antyst.</b> Indeks: AF-SWSB-06AS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 22,95 zł (28,23 zł)
<b>Wąż SMOOTHBORE SWSB 5/16" antyst.</b> Indeks: AF-SWSB-08AS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 39,92 zł (49,10 zł) +30m 35,23 zł (43,33 zł)
<b>Wąż SMOOTHBORE SWSB 3/8" antyst.</b> Indeks: AF-SWSB-10AS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 44,40 zł (54,61 zł) +30m 39,17 zł (48,18 zł)
<b>Wąż SMOOTHBORE SWSB 1/2" antyst.</b> Indeks: AF-SWSB-13AS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 73,05 zł (89,85 zł) +30m 64,46 zł (79,29 zł)
<b>Wąż SMOOTHBORE SWSB 5/8" antyst.</b> Indeks: AF-SWSB-16AS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 102,55 zł (126,14 zł) +30m 90,49 zł (111,30 zł)
<b>Wąż SMOOTHBORE SWSB 3/4" antyst.</b> Indeks: AF-SWSB-19AS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 112,52 zł (138,40 zł) +30m 99,28 zł (122,11 zł)
<b>Wąż SMOOTHBORE SWSB 1" antyst.</b> Indeks: AF-SWSB-25AS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 167,16 zł (205,61 zł) +30m 147,50 zł (181,43 zł)